

# MAPESOL CLASSIC 3

Ragréage autolissant P3 pour solier :

- Travaux neufs
- Certifié QB par le CSTB



## DOMAINE D'APPLICATION

Ragréage et lissage en sol intérieur de chapes ciment et dalles béton avant la pose de revêtements de sol PVC, linoléum, caoutchouc, textile et parquet.

### Supports admissibles

Sols intérieurs :

- chapes ciment ;
- dalles béton ;
- planchers chauffants, base ciment, à circulation d'eau chaude ;
- anciennes chapes ciment ou dalles béton présentant des traces de colle acrylique ;
- anciennes chapes ciment ou dalles béton remises à nu par grenailage ou rabotage.

Ces supports doivent être âgés d'au moins un mois. Dans le cas d'ouvrages d'interposition sur plancher béton, le plancher béton devra être âgé de plus de deux mois.

Pour tout autre support, consulter notre service technique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Autolissant
- Épaisseur d'application : 1 à 10 mm (classé P3 à partir de 3 mm)
- Malaxage facile
- Application manuelle ou à la pompe
- Certificat QB du CSTB : locaux P3 - Neuf
- Classé A+ : à très faible émission de COV

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support

Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, sèches, non sujettes à des remontées d'humidité, conformes aux exigences du DTU ou CPT du revêtement concerné. Dans le cas de recouvrement par un revêtement PVC, textile, caoutchouc, linoléum ou parquet, contrôler le taux d'humidité résiduelle avant

la pose, il doit être conforme aux valeurs indiquées dans le DTU ou avis technique correspondant au revêtement prévu.

Supports neufs ou remis à nu par grenailage ou rabotage : Appliquer une passe continue de **Primer G** ou **Eco Prim Universel** dans le cas de supports poreux ou **Eco Prim Universel** ou **Eco Prim T Plus** dans le cas de supports peu poreux.

Anciennes chapes ou dalles avec traces de colles acryliques : Eliminer les sur-épaisseurs et les résidus non adhérents (se référer aux indications du CPT d'exécution des enduits de sols en rénovation), puis appliquer **Eco Prim Universel**, **Eco Prim T Plus** ou **Mapeprim SP**.

Pour la mise en œuvre des primaires, se référer à la fiche technique du produit concerné.

### Préparation de la gâchée

Dans un seau contenant environ 5,75 litres d'eau, verser un sac de 25 kg de **Mapesol Classic 3** en agitant avec un malaxeur électrique et rajouter l'eau nécessaire à l'obtention d'un mélange homogène (sans excéder au total 6,5 litres) de consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. L'enduit obtenu est utilisable pendant environ 20 minutes.

### Application

Tirer à « zéro » pour garnir le support puis régler l'épaisseur au moyen d'une lisseuse. L'épaisseur finale de l'enduit doit être inférieure ou égale à 10 mm. Il s'applique de préférence en une passe. Si l'application est faite en deux passes, la deuxième passe sera exécutée après séchage complet de la première et application préalable de **Primer G** ou **Eco Prim Universel**. Le ragréage peut également être appliqué à la pompe. La pompe utilisée doit assurer des débits d'eau et de poudre constants et permettre d'obtenir un mélange homogène et de consistance adaptée. L'épaisseur d'application de **Mapesol Classic 3** peut varier (cf. CPT d'Exécution des enduits de lissage et de ragréage en vigueur) :

- De 1 à 10 mm : en local P2 sous revêtements de sols PVC ou textiles.
- De 3 à 10 mm : en local P2 ou P3 sous revêtements de sols PVC et assimilés, textiles, parquets, carrelages et assimilés.

### Pose du revêtement

Après séchage, **Mapesol Classic 3** peut être revêtu d'un revêtement PVC, linoléum, textile, caoutchouc ou d'un parquet. La pose d'un revêtement pourra intervenir de 24 à 48 heures après l'application de **Mapesol Classic 3**. Ce délai peut varier en fonction de l'épaisseur appliquée, des conditions ambiantes (température, hygrométrie), du revêtement final et de la porosité du support.

## CONSOMMATION

Environ 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

## CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg

## STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

## DONNÉES TECHNIQUES (valeurs type)

| DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT              |  |
|--|--|
| Consistance :                                    | poudre fine                                  |
| Couleur :  | marron rosé                                  |
| Masse volumique apparente (kg/m <sup>3</sup> ) : | 1300   |
| Extrait sec (%) :                                | 100  |
| DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)    |  |
| Taux de gâchage :                                | 23-26 % (5,75 à 6,5 litres par sac de 25 kg) |
| Epaisseur d'application (mm) :                   | 1 à 10 mm                                    |
| Masse volumique apparente (kg/m <sup>3</sup> ) : | environ 2000                                 |
| Température d'application :                      | de + 5°C à + 30°C                            |
| Délai d'utilisation de la gâchée :               | environ 20 minutes                           |
| Temps de prise :                                 | environ 2 heures                             |
| Ouverture au passage :                           | après 4 heures                               |
| Délai avant recouvrement :                       | 24 à 48 heures                               |

## AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les informations contenues dans cette fiche technique sont valides seulement pour le marché français. Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

**4078-03-2023 F(FR)**

Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur les sites web  
[www.mapei.fr](http://www.mapei.fr) et [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

