

Plâtre manuel traditionnel pour le montage et l'enduisage des cloisons.

LES + PRODUITS

- + Briquetage : * Ne colle pas aux outils * Souple et onctueux * Excellent raidissement des cloisons
- + Enduisage : * Prise linéaire et progressive * Mise en œuvre aisée, la pâte se place facilement sans fluer * Très blanc et excellent rendu de finition_x000D_

DESCRIPTION

Fonction	Murs et plafonds	Type d'application	Manuel
Teinte ou couleur parement	Blanc	Largeur	350 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de finition	lissée
Taux de gâchage	Briquetage : à saturation (env. 75%)
Taux de gâchage	env. 12 litres d'eau pour 25 kg
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction
Granulométrie	Fin

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Durée d'utilisation	Briquetage : 30 min
Durée d'utilisation	Enduisage : 50 min
Temps de finition	15 min
Temps d'attente	10 min
Epaisseur mini d'application	8 mm
Temps d'emploi	25 min
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Briquetage : 5
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Enduisage : 8
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Bleu 25kg 63s	3496250150140	Palette de 63 Sac(s)	25 kg