

- ENDUIT MONOCOUCHE SEMI-ALLÉGÉ GRAIN TRÈS FIN



LES + PRODUIT

- ▶ Finitions fines : taloché ⁽¹⁾, lissé truelle ⁽¹⁾, gratté
- ▶ Tous supports Rt1, Rt2, Rt3

DOSAGE EN EAU

- ▶ 4,5 à 5,5 litres par sac de 25 kg

CONSUMMATION

- ▶ 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg
- ▶ Palette de 48 sacs (1 200 kg)

CONSERVATION

- ▶ 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mars 2021

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

MONOLISSE



NF EN 998-1
OC1 CSII Wc2



DESCRIPTION

- Enduit monocouche semi-allégé OC1 pour l'imperméabilisation et la décoration des parois verticales extérieures et intérieures en maçonnerie ou béton.
- Finitions : taloché ⁽¹⁾, lissé truelle ⁽¹⁾, gratté.
- Disponible dans un nuancier de 24 teintes ⁽²⁾.

DOMAINE D'APPLICATION

■ SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maçonneries de classes Rt1, Rt2, Rt3 conformes au NF DTU 20.1
- Murs de béton banché conformes au NF DTU 23.1
- Corps d'enduit classé CSII minimum conformes au NF DTU 26.1
- Sous-enduits :
 - MONOGRIS E
 - TRADIREX
 - PARMUREX
 - PARMUREX SANS POUSSIÈRE
 - MONOMAX SE ⁽³⁾

■ LIMITES D'EMPLOI

- Ce produit ne peut être utilisé sur :
- Supports exposés inclinés de plus de 10° par rapport à la verticale

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ciment, chaux aériennes, sables, charges légères et adjuvants spécifiques
- **Granulométrie** : 0-1,6 mm
- **Teinte** : blanc lumineux, sélection de teintes claires

PERFORMANCES

- **Type** : OC1
- **Résistance en compression à 28 jours** : CSII
- **Absorption d'eau par capillarité** : Wc2
- **Réaction au feu** : A1
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** : $\mu \leq 20^{**}$
- **Valeur Sd** : $\leq 0,20$ m (pour une épaisseur de 10 mm)

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

Consulter « Préparation des supports avant application des enduits » page 24.

- Sains, propres, dépoussiérés.
- Éliminer toutes les traces de plâtre, de peinture, ...
- La planimétrie et l'aplomb des supports seront conformes aux exigences du NF DTU 26.1.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- **Dosage en eau** : 4,5 à 5,5 litres par sac de 25 Kg
- **Temps de mélange machine** : 5 min
- **Temps de mélange bétonnière** : 5 min
- **Pour la finition talochée et lissé truelle** :
 - L'ajout d'adjuvant **MONACCEL PLUS** ou tout autre accélérateur est interdit
 - L'ajout d'adjuvant **FIXOPIERRE** est autorisé uniquement dans la 1^{ère} passe

■ MATÉRIEL

Machine à projeter

- **Pression pompe** : 10-12 bars (eau)
- Respecter le volume de remplissage de la machine
- Bétonnière**
- **Pot de projection** :
- Compresseur de capacité mini 60 m³/h
- Pression air de 4 à 6 bars

■ APPLICATION DU PRODUIT

Consulter « Application des enduits monocouches » pages 24-27.

- Sur les briques Rt2 et Rt3 et les blocs Rt2, **MONOLISSE** permet la finition talochée et lissé truelle en enduit d'imperméabilisation selon la méthodologie suivante :
 - application d'une 1^{ère} passe d'enduit comprise entre 7 et 10 mm minimum,
 - après durcissement, appliquer une 2^{ème} passe d'enduit d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.
- Ces deux finitions peuvent présenter des variations d'aspect (nuançage) et entraîner un faïençage de surface de l'enduit sans conséquence sur sa durabilité.

CONSUMMATION

- 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

* Voir la Fiche Technique du produit. ** Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau de l'enduit.

(1) La finition talochée/lissée truelle n'est pas admise directement sur béton cellulaire. Sur béton cellulaire pour la finition talochée/lissée truelle **MONOLISSE** est appliqué sur le sous-enduit **MONOGRIS E** (voir page 26). (2) Le nuancier 24 teintes a été développé en finition talochée/lissée truelle, la finition « grattée » modifie la teinte finale obtenue qui sera plus foncée. (3) Produit uniquement disponible sur le site de Paviers (U37).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- L'emploi et la mise en œuvre de **MONOLISSE** relèvent des dispositions du NF DTU 26.1 et de la présente Fiche Technique.
- En présence de lots de fabrication et de dates différentes, il est nécessaire de mixer les lots pour éviter les éventuels nuançages.
- Avant application, humidifier le support.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Températures minimales d'application : +5°C
- Sur les façades exposées au rayonnement solaire et/ou ventées, prendre des dispositions particulières (protection, humidification, ...).
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements adaptés et lunettes de protection.
- Consulter la Fiche de Données Sécurité.