



# Planitop 400 F



**Mortier de réparation fin thixotrope, à retrait compensé, à prise rapide et à forte réduction de poussière**  
**Titulaire de la marque NF (réparation structurale)**  
**Conforme à la norme EN 1504-3 (classe R3)**

## DOMAINE D'APPLICATION

Réparation superficielle et rapide d'ouvrages en béton, sur des surfaces verticales ou horizontales.  
Finition et protection des bétons.

## Quelques exemples d'application

- Réparation de corniches, d'allèges de balcons, dégradées par l'oxydation des fers d'armatures.
- Réparation rapide des angles de piliers et de poutres.
- Réparation localisée des sols industriels.
- Réparation rapide des éléments en béton préfabriqués ayant subi des détériorations.
- Réparation des tuyaux en béton.
- Ragréage rapide des défauts des surfaces tels que nids de graviers, trous des écarteurs de banches, reprises de bétonnage etc.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Planitop 400 F** est un mortier monocomposant à base de liants hydrauliques spéciaux, de charges de granulométrie fine sélectionnée, d'adjuvants spécifiques mis au point selon une formule développée dans les laboratoires de Recherche & Développement MAPEI.

**Planitop 400 F** gâché avec de l'eau, donne un mortier qui se travaille facilement. Grâce à sa thixotropie, il s'applique à la verticale en une passe jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Les surfaces réparées avec **Planitop 400 F** peuvent être mises en service après 3 à 5 heures à + 23°C.

La technologie innovante **Low Dust** qui caractérise ce produit, réduit de manière drastique les émissions de poussière durant l'utilisation du produit, rendant le travail des applicateurs plus facile et plus sain pour leur santé. Grâce à sa formulation spécifique, **Planitop 400 F** peut être utilisé comme couche de ragréage en épaisseur de 1 à 5 millimètres.

Après durcissement, **Planitop 400 F** possède les qualités suivantes :

- adhérence élevée au béton ;
- aspect similaire aux enduits de ciment ;
- bonne résistance à l'abrasion ;
- résistances mécaniques élevées.

## INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas ajouter d'eau lorsque le mélange a déjà commencé sa prise.
- Ne pas ajouter de ciment, de chaux, de plâtre ou toutes autres substances au mélange.
- Ne pas appliquer **Planitop 400 F** à la pompe à mortier.
- Ne pas utiliser **Planitop 400 F** pour les scellements, utiliser **Mapefill F**.
- Ne pas appliquer **Planitop 400 F** sur des supports secs ou sales.
- Ne pas stocker les sacs de **Planitop 400 F** au soleil avant utilisation.
- Ne pas appliquer **Planitop 400 F** à des températures inférieures à + 5°C.
- Ne pas utiliser des sacs entamés ou endommagés.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support

Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides.

Éliminer toutes parties non adhérentes, friables ou de faible cohésion ainsi que toutes substances pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, peinture, vernis, laitance de ciment, etc).

Piquer toutes les surfaces à réparer pour obtenir un support rugueux. Les fers d'armature devront être décapés «à fer blanc», selon la norme en vigueur. Appliquer **Mapefer** ou **Mapefer 1K** (se référer à la fiche technique).

Pour des réparations en sols industriels, cisailer à angles vifs les bords de la zone à réparer (épaisseur minimale 5 mm).

## DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

### DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Classe selon EN1504-3 :	R3
Type de mortier :	CC
Masse volumique apparente (kg/m <sup>3</sup> ) :	1300
Granulométrie maximum (mm) :	1
Extrait sec (%) :	100
Teneur en chlorures selon EN 1015-17 (%) :	< 0,05

### DONNÉES D'APPLICATION (à + 23° C et 50 % HR.)

Couleur de la gâchée :	gris clair
Taux de gâchage :	environ 3 litres d'eau pour 1 sac de 25 kg
Masse volumique de la gâchée (kg/m <sup>3</sup> ) :	2200 ± 100
pH de la gâchée :	12 à 12,5
Délai d'utilisation de la gâchée :	environ 10 minutes
Température d'application :	de + 5°C à + 30°C
Temps de prise - début : - fin :	env. 15 minutes env. 20 minutes

### CARACTÉRISTIQUES FINALES (eau de gâchage 12 %)

Caractéristiques	Normes	Exigences selon EN1504-3 pour les mortiers de classe R3	Performances du produit
Résistance à la compression (N/mm <sup>2</sup> ) :	EN 12190	≥ 25 (après 28 jours)	> 18 (après 24 h)
			> 30 (après 7 jours)
			> 45 (après 28 jours)
Résistance à la flexion (N/mm <sup>2</sup> ) :	EN 196/1	aucune	> 5 (après 7 jours)
			> 6 (après 28 jours)
Module d'élasticité (GPa) :	EN 13412	≥ 15 (après 28 jours)	30
Adhérence (N/mm <sup>2</sup> ) :	EN 1542	≥ 1,5 (après 28 jours)	> 1,5
Adhérence après cycle gel / dégel (N/mm <sup>2</sup> ) :	EN 13687-1	≥ 1,5 (après 50 cycles)	> 1,5
Adhérence après cycle pluie / orage (N/mm <sup>2</sup> ) :	EN 13687-2	≥ 1,5 (après 30 cycles)	≥ 1,5
Adhérence après cycle thermique à sec (N/mm <sup>2</sup> ) :	EN 13687-4	≥ 1,5 (après 30 cycles)	≥ 1,5
Résistance à la carbonatation :	EN 13295	profondeur de carbonatation ≤ béton témoin MC (0,45)	essai réussi
Absorption capillaire (kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ) :	EN 13057	≤ 0,5	< 0,3
Réaction au feu :	Euroclasse	valeur déclarée par le fabricant	F



Humidifier le support



Préparation de la gâchée



Bien serrer la 1<sup>ère</sup> passe du produit sur le support

# Planitop 400 F

Mouiller à refus les supports et laisser ressuer avant l'application de **Planitop 400 F**. Le support ne doit pas présenter de pellicule d'eau en surface au moment de l'application.

## Préparation du mortier

Dans un récipient contenant environ 3 litres d'eau, verser progressivement un sac de 25 kg de **Planitop 400 F** et mélanger avec un malaxeur électrique lent, jusqu'à obtention d'un mélange homogène, exempt de grumeaux. Préparer uniquement la quantité de produit pouvant être appliquée dans un délai de 10 minutes (à + 23°C).

## Application du mortier

**A. Réparation des surfaces en béton d'une épaisseur de 1 à 4 cm (exemple : allèges de balcons, poutres, etc.)**

Appliquer le mortier à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur maximum de 40 mm.

Si une deuxième passe est nécessaire, elle sera appliquée environ 15 minutes après la première laissée rugueuse. La surface traitée avec **Planitop 400 F** doit être tenue humide pendant minimum 24 heures.

**B. Réparation des sols industriels**

Appliquer le mortier à la lisseuse puis finir par un talochage. Après l'application, protéger la surface contre la dessiccation par tout moyen approprié.

La surface réparée à l'aide de **Planitop 400 F** est piétonnable après 3 heures à + 23°C.

**C. Ragrage sur piliers ou poutres en épaisseur de 1 à 5 mm**

Appliquer le mortier à la lisseuse en épaisseur maximum de 5 mm.

La finition pourra être réalisée avec une taloche éponge, 20 minutes environ après l'application du mortier (à + 23°C).

Si nécessaire, le lissage final peut être effectué à la spatule lisse ou avec tout autre outil permettant d'obtenir un aspect proche du béton existant, notamment dans le cas de béton préfabriqué.

## Précautions à observer durant la mise en œuvre

### • Par temps froid

- Vérifier que le support n'est pas gelé et protéger le produit du gel.
- Gâcher avec de l'eau tempérée.
- Stocker les produits à l'abri du froid et de l'humidité.

### • Par temps chaud et/ou fort vent

- Stocker **Planitop 400 F** dans un endroit frais.
- Humidifier plusieurs fois le support.
- Gâcher **Planitop 400 F** avec de l'eau froide.
- Après application, les surfaces seront protégées pendant la prise et le durcissement. Afin d'éviter une évaporation trop rapide qui pourrait provoquer des fissures superficielles dues au retrait plastique, pulvériser régulièrement de l'eau durant les premiers jours ou appliquer un produit de cure compatible avec les revêtements prévus.

## Nettoyage

**Planitop 400 F** frais se nettoie à l'eau. Une fois sec, il s'élimine mécaniquement.

## CONSUMMATION

Environ 19,5 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur.

## CONDITIONNEMENT

**Planitop 400 F** est livré en sac de 25 kg.

## STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à compter de la date de fabrication portée sur le sac.

Maintenir le produit dans un local couvert, à l'abri du gel, de l'humidité et du rayonnement direct du soleil. Ce produit est conforme aux exigences du règlement 1907/2006/CE (REACH) annexe XVII, chapitre 47.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

**N.B. :** Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.



Application du mortier par couches successives selon l'épaisseur à réparer



Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur le site [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

Produit certifié par AFNOR CERTIFICATION (11 avenue Francis de Pressensé 93 571 SAINT DENIS DE LA PLAINE Cedex) selon le référentiel NF 030

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.



CONSTRUIRE L'AVENIR